

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL N° 18.0147

suitant normes NF françaises

page 1/1
édité le 16/02/2018

Chantier : AUCHY LES MINES

Client : GRES DE PERNES
Destinataire : GRES DE PERNES
Adresse :

Dossier : NBE3.I.0053
N° d'enregistrement : 18NBE0231

Nature du matériau : 0/6 Laitier de criblage
Repère ou sondage : Carrière
Profondeur : -
Mode prélèvement : Manuel
Date prélèvement : 25/01/2018
Prélevé par : GINGER CEBTP
Date des essais : 29/01/2018

D.max	Teneur en eau (*)	Valeur au bleu VBS	Limite de liquidité WL	Limite de plasticité WP	Indice de plasticité IP	Passant à 5 mm	Passant à 2 mm	Passant à 80µ			Classification du sol
mm	%	g/100g	%	%	-	%	%	%			
	NFP 94-050	NFP 94-068	NFP 94-051	NFP 94-051	NFP 94-051						NFP 11-300
12.5	8.6	0.05				97	89	5			D1

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve


ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

Tamissage à sec après lavage

granulométrie: NFP 94 056

% passants

Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement



Tamis en mm	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	5	6.3	10	12.5
Passants (%)	5%	17%	66%	77%	84%	89%	97%	98%	100%	100%

Le Responsable du Laboratoire
Y.DUTOIT

GRASOL32-S Version 6.0 -- [DQ. E151-02 - V.1 du 28/09/2016]



Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

I- ECHANTILLON

Références : 1 sol référencé : « 0/6 Laitier de criblage Grés de perne »

Affaire : Auchy-les-Mines

N° de réception à GINGER CEBTP, Elancourt (78) : 133239 du 06/02/2018

II- PROGRAMME D'ESSAIS

L'essai suivant a été réalisé sur l'échantillon de sol :

- Détermination du pH des matériaux sur la solution obtenue par lavage du matériau avec de l'eau distillée selon la norme A05-252.

Date des essais : Février 2018

III- RESULTAT

Le résultat obtenu est présenté dans le tableau suivant :

Référence	pH
Sol 0/6 Laitier de criblage Grés de perne	9,5

W. BEN MESSAOUD
Chargée d'affaires

GINGER CEBTP
Région Nord / Pas de Calais
Bâtiment GINGER
Technoparc Futura - 62400 BETHUNE
Tél. : 03 21 56 43 43 - Fax : 03 21 68 19 99

A. BANTON

Observations : Le présent rapport comprend 1 page.

Sans autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale. Les résultats obtenus ne valent que pour l'objet soumis à essai, dans les conditions de réalisation de celui-ci. Ils ne sont pas généralisables.

Sauf demande écrite, les échantillons seront éliminés un mois après l'envoi du rapport.

GINGER CEBTP

Siège social : ZAC la Clef Saint Pierre 12, rue Gay Lussac 78990 ELANCOURT – Tél. : 01 30 85 24 00

S.A.S au Capital de 2 597 660 € - RCS Versailles B 412 442 519 – Code APE 7112 B – N°TVA : FR 31 412 442 519

Email : info@groupe-cebtp.com – Site internet : www.groupe-cebtp.com

Qualifié OPQIBI sous le n° 81 05 0433 – Organisme certificateur déclaré auprès du Ministère chargé de l'Industrie